

# PURLET W 720

## Renovační balzám

---

### Charakteristika:

Renovační balzám se používá pro renovační/obnovovací nátěry dřevěných podkladů natřených tenkovrstvou lazuroou PURLET W 260 – zejména těch prvků, u kterých se předpokládá zvýšená mechanická nebo povětrnostní zátěž.

---

### Složení:

Směs UV filtru, vosku a funkčních aditiv dispergovaných v emulzi modifikovaného uretanizovaného alkyd - akrylátu.

---

### Prostředí:

Exteriér / interiér.

---

### Použití:

- podklady natřené tenkovrstvou lazuroou PURLET W 260
  - zahradní nábytek
  - městský mobiliář
  - dětská hřiště
  - lavičky
  - terasy
- 

### Vlastnosti výrobku:

- prodloužení životnosti nátěru PURLET W 260
  - nestéká při aplikaci
  - voděodolná vrstva
  - vysoká kvalita provedené údržby
  - ředění vodou v poměru 1 : 3-6
- 

### Odstíny / vzorkovnice:

- transparentní

### Vzhled:

- polomatný
-

### Pracovní postup:

#### Podklad:

- vlhkost dřeva max. 12 %
- přebroušení podkladu ošetřeného nátěrem PURLET W 260 brusným papírem P220-P400
- podklad musí být čistý, suchý, zbavený cizorodých látek

#### Podmínky při zpracování:

- optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 25 °C
- optimální teplota podkladu a ovzduší 18 °C až 25 °C
- relativní vlhkost vzduchu 50 %
- teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod 10 °C

#### Postup práce:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Před použitím se ředí čistou vodou v poměru 1 díl PURLET W 720 a 3 až 6 dílů vody. Nanáší se v jedné vrstvě houbičkou, hadříkem, štětcem, mopem. Vlhkost musí být v rozmezí 8 – 15 %, dřevo nesmí vykazovat známky biologického napadení. Pro venkovní aplikace doporučujeme povrch lehce zdrsnit brusným papírem P220 - P400. Hladký povrch není vhodný pro dokonalé zakotvení nátěru. Ošetření povrchu dle míry zatížení 1 až 3 x za rok.

---

#### Aplikace:

- štětec, mop, houbička, hadřík

#### Typ:

- na vodouředitelné bázi

#### Ředidlo:

- voda (k mytí pomůcek)

#### Vydatnost:

- 40-72 m<sup>2</sup>/kg (po naředění)

#### Zasychání:

- min. 4 hod.

#### Obalová varianta:

- 0,7 kg

#### Parametry nátěrové hmoty:

- obsah netěkavých složek min 35 %

#### Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

- kategorie: A/e VŘNH
- prahová hodnota VOC v g/l od 1. 1. 2010: 130
- max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití v g/l: 9

### Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 °C až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

### Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

### Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy a pitnou vodou. Obsahuje reakční masu z pentamethyl-piperidyl sebakátu, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, butanonoxim, reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Výrobek je ošetřený biocidem.



VAROVÁNÍ

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.